
GHIRINGHELLI EMI SHIELDING PRODUCTS

soft in the little of the soft of the soft







- I poliuretani conduttivi sono costituiti da un complesso di tre strati, PET + PU + PET, termosaldati tra loro e resi conduttivi mediante bagno chimicogalvanico (Cu+Ni).
- Si presentano sotto forma di stuoia soffice sufficientemente compatta e senza sfilacciamenti.
- Adatti per la realizzazione di guarnizioni fustellate per flange e connettori, sono anche particolarmente indicati per la realizzazione di forme più complesse per la schermatura di celle di "compartimentazione".
- Adesivo conduttivo con carta siliconata a perdere sulla parte posteriore.






Rohs Conforme



From Italy, For the World



RESISTENZA VOLUMETRICA	< 3.5 mΩ
PROPRIETA' FISICHE	
TRAMA/ORDITO - PRIMO STADIO	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	16 / 6 (Kg/inch)
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	2.3 / 1.9 (Kg)
ALLUNGAMENTO	28 / 20 (%)
DOPO TEST CALDO/UMIDO (60°C 90% 100h)	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	15 / 5 (Kg/inch)
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	2.2 / 1.9 (Kg)

27 / 20 (%)

ALLUNGAMENTO

TEST RESISTIVITA' AMBIENTALE	
RESISTIVITA' SUPERFICIALE Ω /sq	
PRIMO STADIO	0.03 / 0.05
DOPO TEST CALDO/UMIDO (60°C 90% 100h)	0.04 / 0.06
DOPO TEST CALDO/UMIDO (60°C 90% 300h)	0.05 / 0.07
DOPO TEST IN NEBBIA SALINA (35°C 24h)	0.15 / 0.15

